
**Thema: Lackiererei/ Füller neu/ KON 2685: Dichtmaterial/ Doghouse Dichtmasse
MEZ-Plas t580**

Auftraggeber:	Fa. Dürr Hr. Ottenbacher	Telefon:	Kost. / Projekt:	0
Bestellnummer:		Berichtsnummer:	Werksauftrag:	

Vorgang:

KON 2685: Der Kanaldichtungswerkstoff soll in Geb. 41.5 beim Anlagenbau verarbeitet werden.

Ergebnis:

Der Dichtstoff MEZ 580 ist in Ordnung und kann eingesetzt werden.
Einzelheiten siehe unten.

Freigabe bezieht sich nur auf diesen Werkstoff. Andere Dichtungsmaterialien sind vor Einsatz zu prüfen.

Einzelheiten:

LACKVERTRÄGLICHKEIT ABDICHTMATERIAL

P214 Lackverträglichkeit P-PA 97
SOLL: Keine Krater oder Lackstörungen

Direkte Kontamination, Extraktion mit Nikutex 1935 und VE-Wasser, Verdunstung 4 Std. 165°C:

IST: In Ordnung

Anmerkung: Bei der Verdunstung wurde nur das Freiwerden lackstörender Substanzen beurteilt. Tatsächliche Temperaturbeständigkeiten sind den techn. Merkblättern zu entnehmen. Sollten Temperaturen über 165°C vorliegen, sind erneute Prüfungen erforderlich.

TF-L-24/ 08.07.2002
Ringbeck
08731/76-24479

Empfänger: TD-34 Hr. Kettl, TD-32 Hr. Reif, Kopie an:
Fa. Dürr Hr. Ottenbacher

Anlage: